

### DEMANDE ÎNTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIERE DE BRÈVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup>:

A61M 1/10, 1/12

A1

(11) Numéro de publication internationale: WO 99/04832

(43) Date de publication internationale: 4 février 1999 (04.02.99)

(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR98/01605

(22) Date de dépôt international: 21 juillet 1998 (21.07.98)

(30) Données relatives à la priorité:

97/09362

23 juillet 1997 (23.07.97)

FR

(71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): COMMIS-SARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE [FR/FR]; 31-33, rue de la Fédération, F-75015 Paris (FR).

(72) Inventeurs; et

- (75) Inventeurs/Déposants (US seulement): BOUVIER, Alain [FR/FR]; Pré Chabert, F-38420 Revel (FR). GRUSS, Jean-Antoine [FR/FR]; 8, rue du Progrès, F-38170 Seyssinet (FR).
- (74) Mandataire: BREVATOME; 25, rue de Ponthieu, F-75008 Paris (FR).

(81) Etats désignés: IP, US, brevet européen (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Publiée

Avec rapport de recherche internationale.


- (54) Title: IMPLANTABLE COMPLIANCE CHAMBER FOR CARDIAC AID DEVICE
- (54) Titre: CHAMBRE DE COMPLIANCE IMPLANTABLE POUR DISPOSITIF D'ASSISTANCE CARDIAQUE

#### (57) Abstract

The invention concerns an compliance chamber capable of being implanted in a body for a cardiac aid device, designed to contain a gas, having a flexible wall and provided with an orifice through which said gas circulates. The flexible wall consists of: an external envelope (20) designed to be urged in contact with the body internal tissues, made of a biologically compatible material, having the property to counter the development of fibrosis on its external surface; an internal envelope (21) made of a material impermeable to said gas.

### (57) Abrégé

L'invention concerne une chambre de compliance implantable dans un corps pour dispositif d'assistance cardiaque, destinée à contenir un gaz, possédant une paroi



souple et équipée d'un orifice par lequel circule ledit gaz. La paroi souple est constituée: d'une enveloppe externe (20) destinée à venir en contact avec les tissus internes du corps, réalisée en un matériau biocompatible, présentant la propriété de s'opposer au développement de fibrose sur sa surface externe, d'une enveloppe interne (21) réalisée en un matériau étanche audit gaz.

## UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
· ·	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
•	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
<u> </u>	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave	TM	Turkménistan
	GR	Grèce		de Macédoine	TR	Tarquie
	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
			MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
•	KE		NL	_	YU	Yougoslavie
_	KG	-	NO	•	zw	Zimbabwe
	KP		NZ	•		
•			PL			
	KR	•	PT	-		
		Kazakstan	RO	Roumanie		
-	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
• • •	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		
	Arménie Autriche Australie Azerbaīdjan Bosnie-Herzégovine Barbade Belgique Burkina Faso Bulgarie Bénin Brésil Bélarus Canada République centrafricaine Congo Suisse Côte d'Ivoire Cameroun Chine Cuba République tchèque Allemagne Danemark	Arménie FI Autriche FR Australie GA Azerbaldjan GB Bosnie-Herzégovine GE Barbade GH Belgique GN Burkina Faso GR Bulgarie HU Bénin IE Brésil IL Bélarus IS Canada IT République centrafricaine JP Congo KE Suisse KG Côte d'Ivoire KP I Cameroun Chine KR Cuba KR République tchèque LC Allemagne LI Danemark LK	Arménie FI Finlande Autriche FR France Australie GA Gabon Azerbaïdjan GB Royaume-Uni Bosnie-Herzégovine GE Géorgie Barbade GH Ghana Belgique GN Guinée Burkina Faso GR Grèce Bulgarie HU Hongrie Bénin IE Irlande Brésil IL Israel Belarus IS Islande Canada IT Italie République centrafricaine JP Japon Congo KE Kcaya Suisse KG Kirghizistan Côte d'Ivoire KP République populaire démocratique de Corée Cuba KZ Kazakstan République tchèque LC Sainte-Lucie Allemagne LI Liechtenstein Danemark LK Sri Lanka	Arménie FI Finlande LT Autriche FR France LU Australie GA Gabon LV Azerbaīdjan GB Royaume-Uni MC Bosnie-Herzégovine GE Géorgie MD Barbade GH Ghana MG Belgique GN Guinée MK Burkina Faso GR Grèce Bulgarie HU Hongrie ML Bénin IE Irlande MN Brésil IL Israel MR Belarus IS Islande MW Canada IT Italie MX République centrafricaine JP Japon NE Congo KE Kenya NL Suisse KG Kirghizistan NO Côte d'Ivoire KP République populaire NZ Cameroun démocratique de Corée PL Cuba KZ Kazakstan RO République tchèque LC Sainte-Lucie RU Allemagne LI Liechtenstein SD Danemark LK Sri Lanka	Arménic FI Finlande LT Lituanie Autriche FR Prance LU Luxembourg Australie GA Gabon LV Lettonie Azerbaldjan GB Royaume-Uni MC Monaco Bosnie-Herzégovine GE Géorgie MD République de Moldova Barbade GH Ghana MG Madagascar Belgique GN Guinée MK Ex-République yougoslave Burkina Faso GR Grèce de Macédoine Bulgarie HU Hongrie ML Mali Bénin IE Irlande MN Mongolie Brésil IL Israel MR Mauritanie Bélarus IS Islande MW Malawi Canada IT Italie MX Mexique République centrafricaine JP Japon NE Niger Congo KE Kenya NL Pays-Bas Suisse KG Kirghizistan NO Norvège Côte d'Ivoire KP République populaire MC Cameroun démocratique de Corée PL Pologne Chine KR République de Corée PL Pologne Chine KR République de Corée PT Portugal Cuba KZ Kazakstan RO Roumanie Allemagne LI Liechenstein SD Soudan Danemark LK Sri Lanka SE Suède	Aménic FI Finlande LT Lituanie SK Autriche FR France LU Luxembourg SN Australie GA Gabon LV Lettonie SZ Azerbaīdjan GB Royaume-Uni MC Monaco TD Bosnie-Herzégovine GE Géorgie MD République de Moldova TG Barbade GH Ghana MG Madagascar TJ Belgique GN Guinée MK Ex-République yougoslave TM Burkina Faso GR Grèce de Macédoine TR Bulgarie HU Hongrie ML Mali TT Bénin IE Irlande MN Mongolie UA Brésil IL Israel MR Mauritanie UG Bélarus IS Islande MW Malawi US Canada IT Italie MX Mexique UZ République centrafricaine JP Japon NE Niger VN Congo KE Kenya NL Pays-Bas YU Suisse KG Kirghizistan NO Norvège ZW Côte d'Ivoire KP République populaire NZ Nouvelle-Zélande Câmeroun démocratique de Corée PL Pologne Chine KR République de Corée PL Pologne Chine KR République de Corée PT Portugal Cuba KZ Kazakstan RO Roumanie République tchèque LL Sinte-Lucie RU Fédération de Russie Allemagne LI Liechtenstein SD Soudan Danemark LK Sri Lanka SE Suède

# CHAMBRE DE COMPLIANCE IMPLANTABLE POUR DISPOSITIF D'ASSISTANCE CARDIAQUE

5

10

15

20

25

30

### Domaine technique

La présente invention concerne une chambre de compliance implantable pour dispositif d'assistance cardiaque.

dispositifs On connaît des autonomes cardiaque d'assistance ventriculaire utilisés actuellement soit en attente de greffe d'un coeur naturel, soit à titre permanent. Parmi ces dispositifs, on peut citer le NOVACOR® NS 100 de la société BAXTER et le HEARTMATE® VE de la société TCI. Ces dispositifs cardiaque composée comprennent une pompe actionneur électrique et d'une chambre souple ou poche. La chambre souple se remplit et se vide périodiquement de sang sous l'action de l'actionneur. La chambre souple et l'actionneur sont enfermés dans un boîtier rigide et étanche, logé dans la poitrine du patient.

La variation de volume de la chambre souple, lors du fonctionnement du dispositif, entraîne une variation du volume de gaz présent dans le boîtier. Si le boîtier était scellé, cela entraînerait, durant le fonctionnement du dispositif, des pertes d'énergie dues au travail nécessaire pour comprimer le gaz inclus dans le boîtier. Un tel boîtier scellé est donc nuisible à l'autonomie du dispositif. Ce problème est discuté dans l'article "The Compliance Problem: A Major Obstacle in the Development of Implantable Blood Pumps" de S. LEE et al., paru dans la revue Artificial Organs, Vol. 8, No 1, 1984, pages 82-90.

WO 99/04832

15

25

La quantité de gaz présente dans le boîtier est d'ailleurs susceptible de varier dans le temps à cause de la diffusion du gaz à travers les parois de la chambre souple. Par ailleurs, les variations de pression atmosphérique subies dans la vie courante peuvent être importantes, par exemple de l'ordre de 20 000 Pa (200 mbar) lors d'un voyage en avion. Ce phénomène augmente l'écart de pression permanent entre le sang (qui suit la pression atmosphérique) et le gaz du boîtier qui serait à une pression absolue si le boîtier était scellé.

D'autres systèmes d'assistance ventriculaire, par exemple les systèmes employant une pompe centrifuge, ne sont par principe pas soumis à ces problèmes de compensation de pression. C'est le cas notamment de systèmes d'assistance à court terme tels que l'HEMOPUMP® ou de projets tels que ceux décrits dans les documents suivants :

- US-A-5 290 227 intitulé "Method of 20 Implanting Blood Pump in Ascending Aorta or Main Pulmunary Artery";
  - l'article "Ex Vivo Phase 1 Evaluation of the DeBakey/NASA Axial Flow Ventricular Assist Device" de K. KAWAHITO et al., paru dans la revue Artificial Organs, Vol. 20, No 1, 1996, pages 47-52;
  - l'article "System Considerations Favoring Rotary Artificial Hearts with Blood-Immersed Bearings" de R.K. Jarvik, paru dans la revue Artificial Organs, Vol. 19, No 7, 1995, pages 565-570.
- Les systèmes décrits dans ces documents permettraient potentiellement une assistance autonome et complètement implantable mais ils présentent un ou plusieurs des défauts suivants : problèmes de fiabilité des roulements ou des paliers utilisés, problèmes de thrombus sur les paliers, génération de bruit,

3

nécessité d'assurer une circulation extra-corporelle du sang toujours invalidante lors de la mise en place du dispositif, risque de fonctionnement en circuit fermé du coeur en cas de panne de la pompe à cause de l'absence de valve et, en outre, risque de coagulation dans la branche en dérivation.

### Etat de la technique antérieure

15

20

Avec les pompes volumétriques de type NOVACOR® ou HEARTMATE®, le problème de la compensation de pression a été abordé de plusieurs manières.

Une première solution consiste à mettre à l'atmosphère le boîtier contenant l'actionneur et la chambre souple à l'aide d'un tuyau percutané faisant évent. Cette solution est actuellement utilisée sur ces dispositifs, en pratique clinique. Cependant, passage percutané du tuyau est incommode et entraîne des risques majeurs d'infection comme le rapporte l'article "Results of Extended Bridge Transplantation: Window Into the Future of Permanent Ventricular Assist Devices " de B.P. GRIFFITH et al., paru dans Ann. Thorac. Surg., Vol. 61, 1996, pages 396-398.

25 Une deuxième solution consiste à utiliser différents artifices pour compenser les écarts de pression. T.C. LAMSON et al., dans "Ventricular Assist Device Volume Compensation Using a Two Phase Fluid", paru dans Trans. Am. Soc. Artif. 30 Intern. Organs, Vol. XXXVI, 1990, pages M 269-M 273, préconise la mise en place dans le boîtier d'un fluide en équilibre avec sa vapeur. La pression dans le boîtier ne dépend que de la température, les écarts de volume se traduisant par une évaporation ou 35 condensation de fluide. Cependant, cette solution

4

présente les inconvénients suivants : les fluides utilisables sont toxiques, le dispositif est sensible à la température du patient, le dispositif peut générer des flux thermiques sur les tissus environnants et il ne résout pas le problème des écarts de pression atmosphérique.

Un autre artifice pour compenser les écarts de pression consiste à équilibrer la pression par des ressorts comme cela est décrit dans le brevet US-A-4 152 786. Cette solution présente également des inconvénients qui sont : un encombrement élevé, une sensibilité à la fatigue mécanique, une compensation imparfaite des variations cycliques, le problème des écarts de pression atmosphérique n'est pas résolu.

10

Une troisième solution consiste à utiliser 15 un élément supplémentaire constitué par une chambre de compensation souple, implantée dans le corps patient, appelée chambre de compliance. C'est la solution envisagée pour les générations futures de systèmes NOVACOR® et HEARTMATE®. Cependant, les essais 20 effectués jusqu'à présent ont révélé deux problèmes : celui de la diffusion du gaz à travers les parois de la chambre de compliance (ce qui altère sa fonction de compensation) et celui de l'encapsulation par de la 25 fibrine des parois externes de la chambre de compensation, ce qui entraîne une perte progressive de souplesse pour ces parois.

Le problème de la diffusion du gaz a été plus ou moins bien résolu, soit par l'emploi d'un gaz 30 de remplissage peu diffusant et non toxique l'hexafluorure exemple de soufre), soit par l'élaboration de membranes à faible perméabilité à l'aide de matériaux composites. Ce dernier point est discuté dans l'article "Development of Compliance 35 Chamber Diaphragms with Reduced Permeability" de C.R.

5

10

15

20

25

30

5

McMILLIN et al., paru dans J. Biomed. Mater. Res.: Applied Biomaterials, Vo. 23, No Al, 1989, pages 117-128.

Le problème de l'encapsulation par de la fibrine a été traité en effectuant un revêtement de surface sur les parois externes de la chambre de compliance. Un revêtement à base de velours de Dacron® a été expérimenté avec des résultats controversés : voir l'article de S. LEE cité plus haut et l'article "Extended Support with Permanent Systems : Percutaneous Versus Totally Implantable" de D.G. PENNINGTON, paru dans Ann. Thorac. Surg., Vol. 61, 1996, pages 403-406.

On connaît par ailleurs, dans le domaine de chirurgie esthétique, des prothèses mammaires texturées. Ces prothèses ont subi un traitement de texturation de surface destiné à réduire la formation d'une coque fibreuse dure causée par le fibrine. On pourra se référer à l'article "Les prothèses mammaire texturées" de G. FLAGEUL et J.-S. ELBAZ, paru dans la revue Annales de Chirurgie Plastique Esthétique, Vol. 38, No 6, décembre 1993, pages 711-720. On suppose que la texturation a pour effet de désorganiser l'action des fibroblastes, pour empêcher que ne se forme une structure fibrineuse continue susceptible de se contracter.

D'autre part, on connaît l'action des corticoïdes en tant qu'anti-inflammatoire. Les corticoïdes peuvent être délivrés à très faible dose par diffusion lente à travers un matériau compoundé. Cela permet de minimiser les effets secondaires de ces corticoïdes.

5

10

15

20

25

30

### Exposé de l'invention

La présente invention a été conçue pour procurer une chambre de compliance pour l'assistance ventriculaire, totalement implantée, permettant de remédier aux deux problèmes majeurs présentés par les chambres de compliance actuelles, à savoir :

- réussir à garder les caractéristiques de souplesse de la chambre après implantation, et ce sur une longue période (supérieure à 5 ans) afin que les compensations de pression puissent se faire sans consommation supplémentaire d'énergie pour l'actionneur,

- réussir à garder le volume du fluide (gaz) initial à l'intérieur de cette chambre, afin que les caractéristiques de fonctionnement de l'actionneur soient invariantes sur la période considérée.

L'originalité de la présente invention réside d'une part en l'association de plusieurs matériaux possédant des qualités et des capacités à résoudre de manière séparée des problèmes rencontrés après implantation et, d'autre part, en aménageant l'organisation et l'architecture de la chambre de compliance, et des éléments associés, pour obtenir un bon fonctionnement sur une période supérieure à 5 ans l'assistance ventriculaire assurée de par un actionneur.

L'invention a donc pour objet une chambre de compliance implantable dans un corps pour dispositif d'assistance cardiaque, destinée à contenir un gaz, possédant une paroi souple et équipée d'un orifice par lequel circule ledit gaz, caractérisée en ce que ladite paroi souple est constituée :

- d'une enveloppe externe destinée à venir 35 en contact avec les tissus internes du corps, réalisée

7

en un matériau biocompatible, présentant la propriété de s'opposer au développement de fibrose sur sa surface externe,

- d'une enveloppe interne réalisée en un 5 matériau étanche audit gaz.

10

15

20

25

30

35

Avantageusement, l'enveloppe externe présente une surface externe texturée.

préférence, l'enveloppe externe est réalisée en un matériau susceptible de recevoir un produit anti-inflammatoire et de laisser diffuser ce produit anti-inflammatoire vers sa surface externe. Ce anti-inflammatoire produit est par exemple un corticoïde. De préférence ledit matériau réalisant l'enveloppe externe est un matériau permettant à l'enveloppe externe de recevoir ledit produit anti-inflammatoire sur sa surface externe ou dans son épaisseur, le produit anti-inflammatoire étant fourni à l'enveloppe externe par enduction de sa surface externe et/ou par imprégnation directe de l'enveloppe externe lors de son élaboration.

L'enveloppe externe peut être en un matériau à base d'élastomère de silicone.

Selon une première variante de réalisation, l'enveloppe interne est constituée par une poche introduite dans l'enveloppe externe qui constitue également une poche. Dans ce cas, l'enveloppe interne peut être en un matériau à base de butyle.

De préférence, les enveloppes interne et externe sont séparées par un espace rempli d'un matériau facilitant leur glissement l'une par rapport à l'autre.

Avantageusement, l'enveloppe externe étant réalisée en un matériau susceptible de recevoir un produit anti-inflammatoire et de laisser diffuser ce produit anti-inflammatoire vers sa surface extérieure,

8

le matériau séparant les enveloppes interne et externe est un matériau apte à servir de réservoir audit produit anti-inflammatoire. Ce matériau séparant les enveloppes externe et interne peut être du graphite.

La chambre de compliance peut comporter des moyens permettant d'introduire, alors que la chambre de compliance est déjà implantée, une substance entre les interne et · externe. enveloppes Ces d'introduction d'une substance comprennent, par exemple, un tube souple présentant une surface externe biocompatible dont une extrémité aboutit entre les enveloppes interne et externe et dont l'autre extrémité aboutit à une chambre implantée permettant la réception par voie percutanée de ladite substance.

Selon une deuxième variante de réalisation, l'enveloppe interne est constituée par un revêtement de la surface interne de l'enveloppe externe. Ce revêtement peut être constitué par une ou plusieurs couches choisies parmi : une couche de silicone, un dépôt de particules métalliques, un dépôt de polymères différents assemblés par vulcanisation.

Quelle que soit la variante de réalisation envisagée, la chambre de compliance peut comporter des moyens permettant d'introduire, alors que la chambre de compliance est déjà implantée, du gaz pour charger ou recharger ladite chambre de compliance. Ces moyens d'introduction de gaz comprennent, par exemple, un tube souple présentant une surface externe biocompatible dont une extrémité aboutit dans la chambre compliance et dont l'autre extrémité aboutit à une chambre implantée permettant la réception par voie transcutanée dudit gaz.

25

30

5

10

5

10

### Brève description des dessins

L'invention sera mieux comprise et d'autres avantages et particularités apparaîtront à la lecture de la description qui va suivre, donnée à titre d'exemple non limitatif, accompagnée des dessins annexés parmi lesquels :

- la figure 1 représente un dispositif d'assistance cardiaque équipé de la chambre de compliance selon la présente invention,
- la figure 2 est une vue en coupe d'une première chambre de compliance selon la présente invention,
- la figure 3 est une vue en coupe d'une 15 deuxième chambre de compliance selon la présente invention.

# Description détaillée de modes de réalisation de l'invention

20

25

30

35

Le dispositif d'assistance cardiaque représenté à la figure 1 comprend un manchon aortique rigide 1 pourvu d'une membrane tubulaire interne 2, un actionneur 3 et une chambre de compliance L'actionneur 3 est relié au manchon aortique 1 par un conduit souple 5. Il est relié à la chambre de compliance 4 par un conduit souple 6. Tous ces éléments doivent être réalisés en matériau biocompatible, du moins pour leurs parties en contact avec des tissus ou fluides corporels, puisqu'ils sont destinés à être implantés.

La figure 1 montre le manchon aortique 1 en position sur l'aorte 7. Le manchon aortique se substitue à un tronçon de l'aorte. La membrane 2 assure le remplacement du tronçon manquant de l'aorte. Etant

5

10

15

20

25

30

35

10

en matériau souple, la membrane se déforme plus ou moins en fonction de la pression du sang dans l'aorte. Les extrémités du manchon 1 sont solidaires, de manière étanche, avec les extrémités correspondantes de la membrane tubulaire 2. Cela définit un espace annulaire et tubulaire 8 entre le manchon 1 et la membrane 2.

L'actionneur 3 comprend un organe 9 faisant office de piston et délimitant un premier volume 10 en communication de fluide avec l'espace annulaire 8 grâce au conduit souple 5, et un deuxième volume 11, complémentaire du premier volume, en communication de fluide avec la chambre de compliance 4. L'espace annulaire 8, le conduit 5 et le premier volume 10 sont remplis d'un liquide biocompatible (ou intermédiaire) tel que du sérum physiologique. chambre de compliance 4, le conduit 6 et le deuxième volume 11 sont remplis d'un gaz tel que de l'air, de l'argon, de l'azote, du SF<sub>6</sub>. L'actionneur et la chambre de compliance peuvent être implantés à des endroits différents du corps.

Le dispositif, fonctionnant contre-pulsation, le sang éjecté du ventricule gauche pendant la phase systolique cardiaque est envoyé dans l'aorte 7 et repousse la membrane 2 du manchon aortique 1. La membrane déplace le fluide intermédiaire vers l'actionneur 3 au travers du conduit souple L'actionneur 3 éjecte à son tour un correspondant de gaz dans la chambre de compliance 4 grâce au conduit souple 6. La chambre de compliance se déforme en se gonflant légèrement et en prenant plus de volume dans les tissus qui l'environnement.

Pendant la phase diastolique du coeur natif, l'actionneur 3 est mis en route afin de comprimer le volume de sang en déplaçant la membrane 2 grâce au fluide intermédiaire. Ceci provoque le

11

déplacement d'un volume correspondant de gaz prélevé dans la chambre de compliance 4 qui se dégonfle. Afin que le volume de gaz prélevé corresponde exactement à la réduction de volume de la chambre de compliance, il essentiel que cette chambre garde souplesse cours du au temps (pour une période supérieure à 5 ans) de fonctionnement du dispositif afin de satisfaire aux besoins de la suppléance cardiaque.

10 Les dimensions de la chambre de compliance 4 définissent un volume de gaz pouvant varier entre 100 et 1 000 cm<sup>3</sup> selon la taille du receveur et le volume nécessaire gaz au bon fonctionnement de l'actionneur. La forme de cette chambre est quelconque 15 mais devra s'adapter de préférence à l'anatomie et à la morphologie du lieu d'implantation dans l'organisme. Elle peut être circulaire et plate, ovaloïde.

La figure 2 représente, vue en coupe, un 20 exemple premier de chambre de compliance selon l'invention. Cette chambre de compliance comprend une poche externe 20 souple, biocompatible, en élastomère de silicone et présentant une surface externe texturée, c'est-à-dire présentant des aspérités en relief et en 25 creux. A l'intérieur de la poche externe 20, se trouve une poche interne 21, souple, en matériau étanche au gaz que la chambre de compliance doit contenir. Le matériau constituant la poche interne 21 n'a pas besoin d'être biocompatible. Elle peut par exemple être en 30 polymère à base de butyle.

Un manchon 22, en matériau biocompatible, permet de solidariser de manière étanche les deux poches et de constituer un orifice de communication pour la chambre de compliance. Le conduit 6, par exemple en polymère, est soudé sur ce manchon 22.

35

L'espace 23 existant entre les poches 20 et 21 est de préférence rempli par un matériau poreux permettant le glissement des poches entre elles. Ce matériau peut être du graphite.

5 Afin de réduire l'inflammation l'organisme du patient après implantation de la chambre de compliance, il est judicieux de prévoir que surface externe de la poche externe 20 puisse laisser diffuser un anti-inflammatoire, par exemple 10 corticoïde. Pour cela, la poche externe peut être enduite de cet anti-inflammatoire. De manière l'anti-inflammatoire préférentielle, peut être introduit dans l'épaisseur de la poche externe 20 soit imprégnation, soit lors de l'élaboration 15 matériau constituant la poche externe. Une autre solution consiste à se servir du matériau poreux remplissant l'espace 23 comme réservoir de produit anti-inflammatoire. On peut ainsi obtenir une diffusion sur une longue durée de ce produit. Un tel agencement 20 permet en outre une recharge occasionnelle d'anti-inflammatoire. Pour cela un tube souple présentant une surface externe biocompatible relie l'espace 23 à une chambre 25 pourvue d'un septum 26. Le tube 24 peut être en polymère de silicone la chambre 25 25 en polyoxyméthylène et le septum en silicone. implantant la chambre 25 de manière appropriée, on peut ainsi recharger, par injection percutanée, le matériau remplissant l'espace 23 par un produit anti-inflammatoire.

De manière analogue, il peut être prévu un accès à l'intérieur de la chambre de compliance grâce à un tube souple 27, par exemple en polymère de silicone, reliant l'intérieur de la chambre de compliance à une chambre 28, par exemple en polyoxyméthylène, pourvue d'un septum 29 par exemple en silicone. On peut alors

5

10

charger ou recharger en gaz, par voie transcutanéé, la chambre de compliance.

La figure 3 représente, vue en coupe, un deuxième exemple de chambre de compliance selon l'invention. Dans cette variante, la chambre de compliance est constituée d'un assemblage de matériaux formant une structure multicouches.

La partie externe 31 reste identique à celle décrite dans le premier exemple de chambre de compliance, alors que la partie interne 30 est constituée d'une ou de plusieurs des couches suivantes, au choix :

- une couche de silicone déposée par un procédé classique d'évaporation,
- application d'un matériau étanche pendant la phase de polymérisation du matériau constituant l'enveloppe externe,
  - enduction de la surface interne par une barrière étanche,
- un dépôt de particules métalliques par un procédé de dépôt sous vide,
  - assemblage de matériaux polymères différents comportant avantageusement un polychlorure de vinylidène.
- L'orifice de la chambre de compliance est pourvu d'un manchon 32 sur lequel vient se souder le conduit 6.

Ce deuxième exemple de réalisation ne permet pas de disposer d'un réservoir de produit anti-inflammatoire. Ce produit ne peut être disposé que sur l'enveloppe externe 31 selon les procédés déjà décrits. Par contre, une charge ou une recharge en gaz est possible en prévoyant, comme pour le premier exemple de réalisation, un tube souple 33 reliant

5

10

l'intérieur de la chambre de compliance à une chambre 34 fermée par un septum 35.

L'invention, dont deux exemples de réalisation viennent d'être donnés, s'applique aux dispositifs d'assistance ventriculaire en contre-pulsation, en tant que chambre de compliance totalement implantée. Cette chambre peut également être les dispositifs utilisée dans tous d'assistance ventriculaire actuellement connus, et de manière générale chaque fois que l'on rencontre la nécessité d'implantation totale d'une prothèse devant avoir les qualités de biocompatibilité avec l'organisme, souplesse et d'étanchéité à long terme de son contenu.

15

#### REVENDICATIONS

1. Chambre de compliance implantable dans un corps pour dispositif d'assistance cardiaque, destinée à contenir un gaz, possédant une paroi souple et équipée d'un orifice par lequel circule ledit gaz, caractérisée en ce que ladite paroi souple est constituée :

5

- d'une enveloppe externe (20,31) destinée 10 à venir en contact avec les tissus internes du corps, réalisée en un matériau biocompatible, présentant la propriété de s'opposer au développement de fibrose sur sa surface externe,
- d'une enveloppe interne (21,30) réalisée 15 en un matériau étanche audit gaz.
  - 2. Chambre de compliance selon la revendication 1, caractérisée en ce que l'enveloppe externe (20,31) présente une surface externe texturée.
- 3. Chambre de compliance selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que l'enveloppe externe (20,31) est réalisée en un matériau susceptible de recevoir un produit anti-inflammatoire et de laisser diffuser ce produit anti-inflammatoire vers sa surface externe.
- 25 4. Chambre de compliance selon la revendication 3, caractérisée en ce que ledit produit anti-inflammatoire est un corticoide.
- 5. Chambre de compliance selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisée en ce que ledit matériau réalisant l'enveloppe externe (20,31) est un matériau permettant à l'enveloppe externe de recevoir ledit produit anti-inflammatoire sur sa surface externe ou dans son épaisseur, le produit anti-inflammatoire étant fourni à l'enveloppe externe par enduction de sa

5

10

30

35

surface externe et/ou par imprégnation directe de l'enveloppe externe lors de son élaboration.

- 6. Chambre de compliance selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que l'enveloppe externe (20,31) est en un matériau à base d'élastomère de silicone.
- 7. Chambre de compliance selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que l'enveloppe interne (21) est constituée par une poche introduite dans l'enveloppe externe (20) qui constitue également une poche.
- 8. Chambre de compliance selon la revendication 7, caractérisée en ce que l'enveloppe interne (21) est en un matériau à base de butyle.
- 9. Chambre de compliance selon l'une des revendications 7 ou 8, caractérisée en ce que les enveloppes interne (21) et externe (20) sont séparées par un espace (23) rempli d'un matériau facilitant leur glissement l'une par rapport à l'autre.
- 10. Chambre de compliance selon la revendication 9, caractérisée en ce que, l'enveloppe externe (20) étant réalisée en un matériau susceptible de recevoir un produit anti-inflammatoire et de laisser diffuser ce produit anti-inflammatoire vers sa surface extérieure, le matériau séparant les enveloppes interne (21) et externe (20) est un matériau apte à servir de réservoir audit produit anti-inflammatoire.
  - 11. Chambre de compliance selon l'une des revendications 9 ou 10, caractérisée en ce que le matériau séparant les enveloppes interne (21) et externe (20) est du graphite.
  - 12. Chambre de compliance selon l'une quelconque des revendications 7 à 11, caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens (24,25,26) permettant d'introduire, alors que la chambre de compliance est

17

déjà implantée, une substance entre les enveloppes interne (21) et externe (20).


- 13. Chambre de compliance selon la revendication 12, caractérisée en ce que lesdits moyens permettant d'introduire une substance entre les enveloppes interne (21) et externe (20) comprennent un tube souple (24) présentant une surface externe biocompatible dont une extrémité aboutit entre les enveloppes interne (21) et externe (20) et dont l'autre extrémité aboutit à une chambre (25) implantée permettant la réception par voie percutanée de ladite substance.
- 14. Chambre de compliance selon l'une quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que l'enveloppe interne (30) est constituée par un revêtement de la surface interne de l'enveloppe externe (31).


10

- 15. Chambre de compliance selon que ledit revendication 14, caractérisée en ce 20 revêtement est constitué par une ou plusieurs couches choisies parmi : une couche de silicone, un dépôt de métalliques, particules un dépôt de polymères différents assemblés par vulcanisation.
- 16. Chambre de compliance selon l'une quelconque des revendications 1 à 15, caractérisée en ce qu'elle comporte des moyens (27,28,29; 33,34,35) permettant d'introduire, alors que la chambre de compliance est déjà implantée, du gaz pour charger ou recharger ladite chambre de compliance.
- 17. Chambre de compliance selon la revendication 16, caractérisée en ce que lesdits moyens permettant d'introduire du gaz comprennent un tube souple (27; 33) présentant une surface externe biocompatible dont une extrémité aboutit dans la chambre de compliance et dont l'autre extrémité aboutit

18

à une chambre (28; 34) implantée permettant la réception par voie transcutanée dudit gaz.








FIG. 3

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte ional Application No PCT/FR 98/01605

,	<del></del>	PC1/FR 9	8/01605
A. CLASSI IPC 6	FICATION OF SUBJECT MATTER A61M1/10 A61M1/12		
According to	o International Patent Classification(IPC) or to both national classifica	tion and IPC	
	SEARCHED		
Minimum do IPC 6	ocumentation searched (classification system followed by classification A61M A61L	n symbols}	·
Documenta	tion searched other than minimumdocumentation to the extent that su	ch documents are included in the fields :	searched
Electronic d	iata base consulted during the international search (name of data bas	e and, where practical, search terms use	ed)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category <sup>3</sup>	Citation of document, with indication, where appropriate, of the rele	vant passages	Relevant to claim No.
А	US 5 089 017 A (YOUNG ET AL.) 18 February 1992		1
	see column 3, line 51 - column 4, see column 7, line 10 - line 31 see figures 3,11	line 3	
A	US 4 979 936 A (STEPHENSON ET AL. 25 December 1990 see column 6, line 24 - line 68 see column 7, line 67 - column 8, see figure 1		1,16,17
A	EP 0 132 690 A (TROPONWERKE GMBH) 13 February 1985 see page 1, line 1 - line 12 see page 4, line 13 - page 5, lin see page 15, line 13 - page 16, line 13 - page 16, line 15 - page 19, line 5 -	ne 26	3,5
	-	-/	
X Furt	ther documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family members are liste	d in annex.
"A" docum consid "E" earlier filing (	ent which may throw doubts on priority claim(s) or	T" later document published after the ir or priority date and not in conflict we cited to understand the principle or invention  "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or can involve an inventive step when the	ith the application but theory underlying the e claimed invention not be considered to
citation "O" document other "P" document of the cument of	is cited to establish the publication date of another on or other special reason (as specified)  nent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means  tent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	"Y" document of particular relevance; the cannot be considered to involve an document is combined with one or ments, such combination being obin the art.  "&" document member of the same pate	inventive step when the more other such docu- vious to a person skilled
	actual completion of theinternational search	Date of mailing of the international s	
6	5 November 1998	13/11/1998	
Name and	mailing address of the ISA  European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  NL - 2280 HV Rijswijk	Authorized officer	
	Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nt, Fax: (+31-70) 340-3016	Schönleben, J	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inte ional Application No PCT/FR 98/01605

	INTOIN) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
4	US 4 976 730 A (KWAN-GETT) 11 December 1990 see column 1, line 62 - column 2, line 42 see column 4, line 38 - line 61	3,5,6
,		
		3
٠		
	•	
		·
	·	

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

Int. donal Application No PCT/FR 98/01605

Patent document cited in search report	t	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
US 5089017	Α	18-02-1992	WO 9310829 A	10-06-1993
US 4979936	A	25-12-1990	NONE	
EP 132690	A	13-02-1985	DE 3347660 A DK 358084 A GR 79984 A JP 60040062 A PT 78946 B	11-07-1985 22-01-1985 31-10-1984 02-03-1985 02-06-1986
US 4976730	Α	11-12-1990	NONE	,

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

de Internationale No PCT/FR 98/01605

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE CIB 6 A61M1/10 A61M1/12

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

### B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A61M A61L

Documentation consultée autre que la documentationminimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUME	NTS CONSIDERES COMME PERTINENTS	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Catégorie 3	Identification des documents cités, avec. le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Α	US 5 089 017 A (YOUNG ET AL.) 18 février 1992 voir colonne 3, ligne 51 - colonne 4, ligne 3 voir colonne 7, ligne 10 - ligne 31 voir figures 3,11	1
A	US 4 979 936 A (STEPHENSON ET AL.) 25 décembre 1990 voir colonne 6, ligne 24 - ligne 68 voir colonne 7, ligne 67 - colonne 8, ligne 38 voir figure 1  -/	1,16,17

χ Voir la suite du cadre C pour la finde la liste des documents	Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe
° Catégories spéciales de documents cités:	" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la
"A" document définissant l'état général de latechnique, non considéré comme particulièrement pertinent	date de priorité et n'apparlenenant pas à l'état de la technique perlinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base del'invention
"E" document antérieur, mais publié à la date dedépôt international ou après cette date ">	(" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne paut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de priorité ou cité pour déterminer la date depublication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (lelle qu'indiquée)	inventive par rapport au document considéré isolément  document particulièrement pertinent; finvention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive
*O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens	lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente
*P" document publié avant la date de dépôtInternational, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée *8	pour une personne du mêtier 3" document qui fait partie de la même famillede brevets
Date à laquelle la recherche internationale a étéeffectivement achevée	Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale
6 novembre 1998	13/11/1998
Nom et adresse postale de l'administrationchargée de la recherche internationate	Fonctionnaire autorisé
Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk	
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Schönleben, J

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Dei Je Internationale No PCT/FR 98/01605

	<u>-</u>	PCT/FR 9	08/01605
C.(suite) D Catégorie	OCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS  Identification des documents cités. avec le cas échéant. l'indicationdes passages pe	ertinents	no. des revendications visées
A.	EP 0 132 690 A (TROPONWERKE GMBH) 13 février 1985 voir page 1, ligne 1 - ligne 12 voir page 4, ligne 13 - page 5, ligne 26 voir page 15, ligne 13 - page 16, ligne 12 voir page 17, ligne 5 - page 19, ligne 8		3,5
1	US 4 976 730 A (KWAN-GETT) 11 décembre 1990 voir colonne 1, ligne 62 - colonne 2, ligne 42 voir colonne 4, ligne 38 - ligne 61		3,5,6
	*		

## RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Der. le Internationale No PCT/FR 98/01605

Document brevet cité au rapport de recherch		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
US 5089017	Α	18-02-1992	WO 9310829 A	10-06-1993
US 4979936	Α	25-12-1990	AUCUN	
EP 132690	Α	13-02-1985	DE 3347660 A DK 358084 A GR 79984 A JP 60040062 A PT 78946 B	11-07-1985 22-01-1985 31-10-1984 02-03-1985 02-06-1986
US 4976730	Α	11-12-1990	AUCUN .	